

## MESCOLA DI GOMMA: FKM

Caratteristiche	Performance
Compression set	Molto elevata
Resilienza	Media
Resistenza alla deformazione permanente	Media
Resistenza alla lacerazione	Media
Resistenza all'abrasione	Media
Resistenza all'invecchiamento in generale	Molto elevata
Resistenza alla luce (raggi UV)	Elevata
Resistenza all'ozono	Molto elevata
Recupero elastico	Media
Temperatura di transizione vetrosa	- 22°C
Resistenza al calore	circa 200°C per impieghi in continuo
Resistenza al freddo	Bassa
Resistenza alla fiamma	Molto elevata
Adesione ai substrati	Media
Resistenza ai fluidi a base alifatica	Elevata
Resistenza ai fluidi a base aromatica	Elevata
Resistenza ad olii minerali e benzine	Elevata
Resistenza ad olii e grassi siliconici	Elevata
Resistenza ad olii vegetali e animali	Elevata
Resistenza all'acqua	Media
Resistenza a liquidi per freni a base di glicoli	Bassa
Resistenza ai gas di ammoniaca, ammine ed alcali	Nulla
Impermeabilità ai gas	Molto elevata
Resistività elettrica	Media
Temperatura di esercizio	Da -20 a +150 °C
Economicità	Bassa