

MESCOLA DI GOMMA: NEOPRENE

Caratteristiche	Performance
Compression set	Elevata
Resilienza	Elevata
Resistenza alla deformazione permanente	Elevata
Resistenza alla lacerazione	Elevata
Resistenza all'abrasione	Elevata
Resistenza all'invecchiamento in generale	Elevata
Resistenza alla luce (raggi UV)	Elevata
Resistenza all'ozono	Media
Recupero elastico	Media
Temperatura di transizione vetrosa	- 50°C
Resistenza al calore	Media
Resistenza al freddo	Media
Resistenza alla fiamma	Elevata
Adesione ai substrati	Molto elevata
Resistenza ai fluidi a base alifatica	Media
Resistenza ai fluidi a base aromatica	Bassa
Resistenza ad olii minerali	Media
Resistenza ad olii vegetali e animali	Elevata
Resistenza all'acqua	Media
Impermeabilità ai gas	Media
Resistività elettrica	Elevata
Temperatura di esercizio	Da -20 a +120 °C
Economicità	Media