

MESCOLA DI GOMMA: EPDM

Caratteristiche	Performance
Compression set	Elevata
Resilienza	Media
Resistenza alla deformazione permanente	Molto elevata
Resistenza alla lacerazione	Media
Resistenza all'abrasione	Molto elevata
Resistenza all'invecchiamento in generale	Molto elevata
Resistenza alla luce (raggi UV)	Molto elevata
Resistenza all'ozono	Molto elevata
Recupero elastico	Molto elevata
Temperatura di transizione vetrosa	- 58°C
Resistenza al calore	Elevata
Resistenza al freddo	Media
Resistenza alla fiamma	Bassa
Adesione ai substrati	Media
Resistenza ai fluidi a base alifatica	Bassa
Resistenza ai fluidi a base aromatica	Bassa
Resistenza ad olii minerali	Elevata
Resistenza ad olii vegetali e animali	Elevata
Resistenza all'acqua	Molto elevata
Impermeabilità ai gas	Media
Resistività elettrica	Elevata
Temperatura di esercizio	Da -50 a +150 °C
Economicità	Media