

MESCOLA DI GOMMA: NBR

Caratteristiche	Performance
Compression set	Elevata
Resilienza	Elevata
Resistenza alla deformazione permanente	Media
Resistenza alla lacerazione	Media
Resistenza all'abrasione	Media
Resistenza all'invecchiamento in generale	Elevata
Resistenza alla luce (raggi UV)	Media
Resistenza all'ozono	da Bassa a Media
Recupero elastico	Media
Temperatura di transizione vetrosa	- 22°C
Resistenza al calore	Media
Resistenza al freddo	da Bassa a Media
Resistenza alla fiamma	da Bassa a Media
Adesione ai substrati	Molto elevata
Resistenza ai fluidi a base alifatica	Elevata
Resistenza ai fluidi a base aromatica	Media
Resistenza ad olii minerali	Media
Resistenza ad olii vegetali e animali	Elevata
Resistenza all'acqua	Media
Impermeabilità ai gas	Elevata
Resistività elettrica	Media
Temperatura di esercizio	Da -20 a +120 °C
Economicità	Elevata