

MESCOLA DI GOMMA: SBR

Caratteristiche	Performance
Compression set	Media
Resilienza	Bassa
Resistenza alla deformazione permanente	Molto elevata
Resistenza alla lacerazione	Media
Resistenza all'abrasione	Elevata
Resistenza all'invecchiamento in generale	Elevata
Resistenza alla luce (raggi UV)	Bassa
Resistenza all'ozono	Bassa
Recupero elastico	Elevata
Temperatura di transizione vetrosa	- 60°C
Resistenza al calore	Media
Resistenza al freddo	Media
Resistenza alla fiamma	Bassa
Adesione ai substrati	Molto elevata
Resistenza ai fluidi a base alifatica	Bassa
Resistenza ai fluidi a base aromatica	Bassa
Resistenza ad olii minerali	Media
Resistenza ad olii vegetali e animali	da Bassa a Media
Resistenza all'acqua	da Bassa a Media
Impermeabilità ai gas	Media
Resistività elettrica	Elevata
Temperatura di esercizio	Da -40 a +100 °C
Economicità	Elevata